

Superstuc polvere

Stucco in polvere per muro.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Superstuc polvere è uno stucco in polvere per interni, da utilizzare per pareggiare le imperfezioni presenti nei supporti sia in muro sia in legno.

Indicato pure per livellare moderate crepe ed avvallamenti.

Superstuc polvere è dotato di buona adesione, facile da carteggiare ed assicura un buon ancoraggio alle pitture.

IMPIEGHI

Superstuc è applicabile su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
- Supporti in legno all'interno, prima di un sistema di verniciatura coprente.

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Natura del legante: gesso da presa, ritardanti e regolatori di presa

Aspetto: polvere

Tempo di vita dell'impasto: circa 90 minuti a 25° C, UR=60%.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Utilizzare 10 – 11 l di acqua pulita ogni sacco da 20 kg di **Superstuc polvere**.

Trasferire **Superstuc polvere** in un contenitore in plastica.

Versare lentamente l'acqua nel contenitore e miscelare lentamente fino ad ottenere un impasto morbido e cremoso senza grumi.

AVVERTENZE

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione generalmente di quattro settimane.

Non utilizzare il prodotto oltre il pot-life anche se la viscosità dell'impasto lo permette.

Durante la lavorazione non aggiungere ulteriore acqua per ridurre la viscosità.

Superstuc è un prodotto di fondo e deve sempre essere ricoperto con un sistema di finitura.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

(Riferita a condizioni ambientali T=25° C, UR=60%)

Superfici murali:

La superficie deve presentarsi asciutta e priva di polvere e macchie di sali di umidità.

Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento del supporto con prodotti specifici.

In presenza di muffe trattare la superficie con appositi prodotti. Rimuovere spazzolando, oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture.

Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce o a tempera.

Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.

In presenza di supporti non coesi e sfarinanti applicare uno strato di **Decofix** (fissativo murale micronizzato) diluito, con pennello.

Applicare **Superstuc polvere** con spatola inox, mediante rasate successive per ottenere la lisciatura della superficie, oppure con una spatola inox triangolare per riempire crepe ed avvallamenti di moderata entità. Carteggiabile dopo almeno 8 ore; verniciabile dopo almeno 12 ore.

Superfici in legno:

Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate.

Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate.

Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando diluenti alla Nitro.

Applicare **Superstuc polvere** con spatola inox, mediante rasate successive per ottenere la lisciatura della superficie.

Carteggiabile dopo almeno 8 ore; verniciabile dopo almeno 12 ore.

RACCOMANDAZIONI

Il materiale deve essere applicato proteggendolo da gelo e forti sbalzi termici, durante tutto il ciclo applicativo.

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5° C o superiori a +35° C, né sotto l'azione diretta del sole, né su superfici surriscaldate (anche se già in ombra). L'umidità dell'ambiente deve essere < 75%; l'umidità del supporto deve essere < 10%.

Si consiglia di terminare ogni lavoro con materiali dello stesso lotto di fabbricazione. Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile miscelare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

Per il corretto utilizzo dei materiali citati, della diluzione e della posa in opera, si rimanda ad una attenta lettura della relativa scheda tecnica.

L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente, non garantisce l'adesione del prodotto al supporto, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento delle murature.

Durante tutte le fasi di preparazione del supporto, dei prodotti e di applicazione, si raccomanda il corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (dpi).

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua, immediatamente dopo l'utilizzo.

RESA

Superstuc polvere: la resa è indicativa ed è fortemente influenzata dal grado di finitura del supporto e dal suo assorbimento. Realizzando uno spessore di 400-500 micron, si ottiene una resa di 1 m²/Kg. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

COLORI

Non tinteggiabile.

IMBALLI

Sacchi da 5 Kg e 20 Kg.

CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 1 anno dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito della Direttiva 2004/42/CE:

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore.

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

N.B.- Il COLORIFICIO NOVACOLOR garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.